



Šipke plosnate od inoksa

Barre piatte in acciaio inox

Bars flat in inox

Kvalitet Qualita' Quality	Cmax	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	Rm N/mm2	Rp 0,2 N/mm2	Alon
AISI 304 (1.4301)	0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1		500-700	195 min	35 min
AISI 304L (1.4306)	0,03	18-20	10-12	2	0,045	0,015	1		500-700	175 min	45 min
AISI 321 (1.4341)	0,08	17-19	9-12	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	195 min	42 min
AISI 316 (1.4401)	0,07	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	510-710	205 min	40 min
AISI 316L (1.4404)	0,03	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	490-690	190 min	40 min
AISI 310S (1.4833)	0,1	24-26	19-22	2	0,045	0,015	1,5		550/800	230 min	30 min

Širina Largezza Width	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
10	0,24	0,31	0,39	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,89	2,36	-	-	-	-	-	-
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,97	2,36	2,95	3,93	-	-	-	-	-
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,89	2,36	2,83	3,54	4,72	5,9	-	-	-	-
35	0,83	1,1	1,38	1,65	2,2	2,75	3,3	4,13	5,5	6,88	-	-	-	-
40	0,94	1,26	1,57	1,89	2,52	3,14	3,77	4,72	6,29	7,86	9,43	-	-	-
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,54	4,24	5,31	7,07	8,84	10,61	-	-	-
50	1,18	1,57	1,97	2,36	3,14	3,93	4,72	5,9	7,86	9,83	11,79	13,76	15,72	-
60	1,41	1,89	2,36	2,83	3,77	4,72	5,66	7,07	9,43	11,79	14,15	16,51	18,86	-
70	-	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,25	11	13,76	16,51	19,26	22,01	27,51
80	-	2,52	3,14	3,77	5,03	6,29	7,55	9,43	12,58	15,72	18,86	22,01	25,15	31,44
90	-	-	3,54	4,24	5,66	7,07	8,49	10,61	14,15	17,69	21,22	24,76	28,3	-
100	-	-	3,93	4,72	6,29	7,86	9,43	11,79	15,72	19,65	23,58	27,51	31,44	39,3
120	-	-	4,72	5,66	7,55	9,43	11,3	14,15	18,86	23,58	28,3	33,01	37,73	47,16
150	-	-	5,9	7,07	9,43	11,79	14,2	17,69	23,58	29,48	-	-	-	-
200								23,58	31,44	-	-	-	-	-