



Hladno valjane ploče od inoksa

Lamiere in acciaio inox laminate a caldo

Plates in inox cold drawn

Kvalitet Qualita' Quality	Cmax	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	Rm N/mm2	Rp 0,2 N/mm2	Alon
AISI 304 (1.4301)	0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1		500-700	195 min	35 min
AISI 304L (1.4306)	0,03	18-20	10-12	2	0,045	0,015	1		500-700	175 min	45 min
AISI 321 (1.4341)	0,08	17-19	9-12	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	195 min	42 min
AISI 316 (1.4401)	0,07	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	510-710	205 min	40 min
AISI 316L (1.4404)	0,03	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	490-690	190 min	40 min
AISI 316Ti (1.4571)	0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	210 min	45 min
AISI 430	0,08	16-18		1	0,04	0,15-0,35	1		450-600	270 min	20 min
AISI 309S (1.4833)	0,15	22-24	12-14	2	0,045	0,015	1		550-800	230 min	30 min
AISI 310 (1.4845)	0,25	22-24	19-22	2	0,045	0,03	1,5		550/800	230 min	30 min
AISI 310S (1.4833)	0,1	24-26	19-22	2	0,045	0,015	1,5		550/800	230 min	30 min

Ploča Lamiere Plate	Debljina / Spessore / Thickness (mm)								
	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
1000 × 2000	31,4	39,3	47,2	62,9	78,5	94,4	126	157,2	188,6
1000 × 3000	47,2	59	70,7	94,3	117,9	141,5	189	235,8	283
1000 × 4000	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	252	314,4	377,3
1250 × 2500	-	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4	197	245,6	294,8
1250 × 3000	-	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9	236	294,8	353,7
1250 × 4000	-	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8	314	393	471,6
1500 × 3000	-	-	106,1	141,5	176,9	212,2	283	353,7	424,4
1500 × 4000	-	-	141,5	188,6	235,8	283	377	471,6	565,9
1500 × 6000	-	-	212,2	283	353,7	424,4	566	707,4	848,9
2000 × 4000	-	-	-	-	314,4	377,3	503	628,8	754,6
2000 × 6000	-	-	-	-	471,6	565,9	755	943,2	1131,8
2500 × 6000	-	-	-	-	589,5	707,4	943	1179	1414,8