



## Cijevi kvadratne elektrovarene i kalibrirane Tubi quadri elettrouniti calibrati in inox Square Pipes electrounited & calibrated

Kvalitet Qualita' Quality	Cmax	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	Rm N/mm2	Rp 0,2 N/mm2	Alon
AISI 304 (1.4301)	0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1		500-700	195 min	35 min
AISI 304L (1.4306)	0,03	18-20	10-12	2	0,045	0,015	1		500-700	175 min	45 min
AISI 321 (1.4341)	0,08	17-19	9-12	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	195 min	42 min
AISI 316 (1.4401)	0,07	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	510-710	205 min	40 min
AISI 316L (1.4404)	0,03	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	490-690	190 min	40 min
AISI 316Ti (1.4571)	0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	210 min	45 min
AISI 310 (1.4845)	0,25	22-24	19-22	2	0,045	0,03	1,5		550/800	230 min	30 min
AISI 310S (1.4833)	0,1	24-26	19-22	2	0,045	0,015	1,5		550/800	230 min	30 min

Širina Larghezza Width (mm)	Debljina / Spessore / Thickness (mm)							
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
10 x 10	0,29	-	-	-	-	-	-	-
12 x 12	0,36	0,42	0,52	-	-	-	-	-
15 x 15	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
16 x 16	0,49	0,58	0,71	-	-	-	-	-
20 x 20	0,61	0,73	0,9	1,18	-	-	-	-
25 x 25	0,77	0,92	1,14	1,5	-	2,17	-	-
30 x 30	0,93	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65	-	-
35 x 35	1,09	1,3	1,62	2,13	2,64	3,13	-	-
40 x 40	1,25	1,49	1,86	2,45	3,03	3,61	4,71	-
45 x 45	1,41	1,68	2,1	2,77	-	4,08	-	-
50 x 50	-	1,88	2,33	3,09	3,83	4,56	5,99	7,36
60 x 60	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,26	8,96
70 x 70	-	-	-	4,36	-	6,47	8,53	10,55
80 x 80	-	-	3,77	5	6,22	7,43	9,81	12,14
100 x 100	-	-	4,72	6,28	7,81	9,34	12,4	15,32
120 x 120	-	-	5,68	7,56	9,4	11,25	14,9	18,51