



## Cijevi pravokutne elektrovarene i kalibrirane Tubi rettangolari elettrouniti calibrati in inox Rectangular Pipes electrounited & calibrated

Kvalitet Qualita' Quality	Cmax	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	Rm N/mm2	Rp 0,2 N/mm2	Alon
AISI 304 (1.4301)	0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1		500-700	195 min	35 min
AISI 316 (1.4401)	0,07	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	510-710	205 min	40 min
AISI 316L (1.4404)	0,03	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	490-690	190 min	40 min

Širina Larghezza Width (mm)	Debljina / Spessore / Thickness (mm)							
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
20 x 15	0,53	0,63	0,78	-	-	-	-	-
25 x 15	0,61	0,73	0,9	1,18	-	-	-	-
30 x 10	0,61	0,73	0,9	1,18	-	-	-	-
30 x 15	0,69	0,82	1,02	1,34	-	-	-	-
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49	-	-	-	-
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65	-	-	-	-
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81	-	2,65	-	-
40 x 30	1,09	1,3	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 20	1,09	1,3	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 25	1,18	1,41	1,75	2,3	-	3,38	-	-
50 x 30	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,6	-	-
50 x 40	-	-	2,09	2,77	-	4,08	-	-
60 x 20	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,6	-	-
60 x 30	1,41	1,68	2,09	2,77	3,43	4,08	-	-
60 x 40	-	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	5,98	-
80 x 40	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,25	8,94